



プリジェル スーパーエクセレント(ベース)

ネイリスト待望のパーフェクトジェルが遂に登場！ 究極に高めたフィット感で最大2ヶ月のモチを実現！



フローターの例

プリジェルスーパーエクセレント(ベース)を塗布する前に、必ずプレパレーションを行ってください。
・180Gのファイルで軽くサンディングします。・ダストブラシでゴミを掃います。・ネイルブレップで油分除去を行います。



ベースは極力薄塗で



エッジにも必ず塗布



ライトで硬化



カラー1層目は薄塗、
2度塗り推奨。



ライトで硬化



トップジェル塗布
(エッジにも)



はみ出したジェルを
拭き取ります



ライトで硬化



クリーナーでしっかり
拭き取り

使用されている製品
・プリジェル
スーパーエクセレント(ベース)
・プリジェル
スーパーカラーEX 赤
・SPIRIT 0B5平筆
・レクシアLED30Wライト
・ワイブ200
・シリコンスティック

使用ライト	硬化時間の目安
プリジェルCCFL12Wライト	30秒
UV36Wまたは9Wライト	60秒
レクシアLED30Wライト	10秒
レクシアopera	30秒
レクシアA	60秒
レクシアmini	20~30秒

薄塗りを想定したベースジェルです。しっかりと硬化しないと密着しませんのでご注意ください。
表示されている数値は弊社基準のデータによるものです。状態・使用環境により個人差が生じますことを予めご了承下さい。
取り扱い注意、本製品は、硬化・持ちにたいへん優れたジェルです。以下の点に十分気を付けて取り扱いをお願い致します。

- 1)フタを開けたまま放置しないで下さい。作業上、フタが閉められない場合は必ず光を遮断できる環境において下さい。
- 2)光の強い場所で放置すると状態が変化する恐れがあります。特にランプ(蛍光灯なども含む)の近くに放置しないで下さい。
- 3)熱が加わるにより製品に悪影響を及ぼす可能性がございます。取り扱いには十分にご注意下さい。

【追記事項】

低温状態で白濁します。常温へ戻して頂くことで元に戻ります。
スーパーカラーのミキシング薄めジェルとして使って頂けます。